

DS-169

DS-天和树脂系列

天和點石牌 DS-169 为双环戊二烯型不饱和聚酯树脂，具有中等粘度和中等反应活性，气干性好，韧性好，强度高，固化收缩小，适合普通手糊玻璃钢制品。

液体树脂技术指标			
项目	单位	指标	测试标准
外观		透明液体	
酸值	mgKOH/g	16-24	GB2895
粘度 (25℃)	mPa.S	400-600	GB7193
凝胶时间	min	6-10	GB7193
固体含量	%	65-69	GB7193
80℃稳定性	h	≥24	GB7193

注：胶化时间为 25℃空气浴 50g 树脂中加入 0.5ml 异辛酸钴溶液和 0.5mlMEKP 溶液。

树脂浇铸体性能指标 (仅供参考)			
项目	单位	指标	测试标准
巴柯尔硬度	Barcol	40	GB3854
拉伸强度	MPa	65	GB2567
拉伸弹性模量	MPa	2500	GB2567
断裂延伸	%	3.5	GB2567
弯曲强度	MPa	80	GB2567
弯曲弹性模量	MPa	2500	GB2567
冲击韧性	KJ/m ²	8	GB2567
热变形温度	℃	80	GB1634.2

注：实验环境温度 23±2℃ 相对湿度 50±5%

包装与贮存

天和點石牌 DS-169 的包装为净重 220KG 金属桶，在 20℃下储存期为六个月，储存时应避免阳光直射并远离火源，本品为易燃品，应远离明火。

注意：此数据为典型样品数据，按照国家标准 (GB) 测定的，由于在加工过程中有诸多因素影响，因此不排除用户自行试验研究的必要，在法律上不保证产品某些性能对某一具体用途完全适用。