

# TH-930-3

## TH-天和浸润剂系列

天和 TH-930-3 是一种增韧改性树脂，成品为乳白色液体，能与水任意比例互溶，不易沉淀，成膜后为高硬度滑爽膜，耐高温，耐黄变，在玻纤浸润剂中起到粘结集束作用。

用途：热塑短切纱、纤维加工造粒。

成膜剂技术指标			
项目	单位	指标	测试标准
外观		无色半透明液体	
固体含量	%	23-27	GB7193
粘度 25℃	mPa.S	30-1000	GB7193
PH value	%	4-8	GB8325

备注：25℃粘度采用 Brookfield Viscosity, Spindle Number: 4; RPM: 60

### 包装与贮存

天和 TH-930-3 的包装为净重 200KG 塑料桶，在 5-35℃下储存期为六个月，储存时应放置在阴凉通风处，避免阳光直射并远离热源，远离明火。

注意：此数据按照国家标准（GB）测定的，由于在加工过程中有诸多因素影响，因此不排除用户自行试验研究的必要，在法律上不保证产品某些性能对某一具体用途完全适用，并保留对资料的修改权力。